



DRIVING SURFACE PERFECTION™
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Версия № 1.0

TOPSTOP GOLD

ЛЕГКОШЛИФУЕМАЯ ДОВОДОЧНАЯ ШПАТЛЕВКА

ОПИСАНИЕ

Ультра гладкая и мягкая финишная шпатлевка, специально разработана для окончательной доводки поверхности наряду с высокой адгезией и пластичностью.

- Очень мягкая и гладкая
- Легко наносится тонким слоем, обеспечивая идеальную поверхность перед процессом грунтования

Типичное применение Финишная доводка неровностей перед грунтованием

Технические данные



Внешний вид Золотистый
Пропорция смешивания 2%
Удельный вес 1.81 гр/см³



РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Необходимые инструменты



- Палитра для смешивания Onion Board™
- Шпатель U-POL
- Обезжириватель SYSTEM 20™
- Абразивы MAXIMUM
- Проявочное покрытие GUIDE/AL
- Респиратор MAXIMUM
- Малярный комбинезон MAXIMUM

Подготовка поверхности



	Голый металл	Алюминий	Гальваника	Оригинальное ЛКП	Шпатлевки	Стеклопластики (GRP)
	S2001,S2002	S2001,S2002	S2001,S2002	S2001,S2002	-	S2000
	P80	P180	P180	P180	P80-180	P180

- TOPSTOP GOLD - мультифункциональна и имеет хорошую адгезию к большинству материалов
- Для достижения наилучшего результата очень важна хорошая подготовка.
- Очистите и обезжирьте поверхность, удалив грязь, масла, жиры и воск при помощи очистителей SYSTEM 20

Нанесение



	Пропорция смешивания	Время для нанесения	Время до шлифовки
10°C	3%	6-7'	20'
20°C	2%	4-6'	15-20'
30°C	1%	4'	15'

ИК-сушка	
Время	5 мин
Расстояние	80 см
Температура, max	80°C

- Не уменьшайте и не превышайте количество отвердителя, указанного в таблице
- Тщательно смешайте на планшете для смешивания (Onion Board).
- Наносить с нажатием для снижения попадания воздуха
- Не рекомендуется наносить при температуре ниже 5°C.



TOPSTOP GOLD

DRIVING SURFACE PERFECTION™
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Версия № 1.0

ЛЕГКОШЛИФУЕМАЯ ДОВОДОЧНАЯ ШПАТЛЕВКА

Шлифование



Начало	P80-P120
Окончание	P180-P240

U-POL рекомендует использовать проявочное покрытие (GUIDE/AL) во время процесса шлифования для выявления неровностей

- Используйте финишную самовыравнивающуюся шпатлевку Dolphin Glaze для заполнения небольших дефектов, таких как поры и царапины

Последующие покрытия



U-POL рекомендует использовать грунты SYSTEM 20 для достижения идеальной поверхности с оттенком на ваш выбор.

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ И VOC

Срок годности



4 года с даты производства (указана на этикетке) в невскрытой оригинальной упаковке.

Рекомендованная температура хранения +5°C - +25°C

VOC Информация



Ограничения ЕС для данного продукта (Категория продукта: IIBb) в готовом для использования виде составляет 250 г/литр. Доля VOC в данном продукте 219 г/литр. Содержание VOC данного продукта в готовой к применению форме является <100 г/литр.

Артикул	Тара	Цвет
TOPG/BL	1 л пакет	Золотистый
TOPG/BM	600 мл пакет	Золотистый

ВАЖНО: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Продукт содержит опасные вещества, необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Полная информация о мерах предосторожности при использовании продукта и о средствах индивидуальной защиты содержится в паспорте безопасности, который вы можете найти у вашего поставщика или на сайте компании U-POL www.raptor.u-pol.com. Компания U-POL не признает ответственность в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были использованы. Указанные данные предоставлены для информации и могут быть изменены без специального уведомления. Покупатель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит для его целей, а также за ознакомление с последней версией технического описания и инструкции по применению. Техническое описание и инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. При использовании продукта по другой технологии, которую U-POL не может контролировать, компания U-POL не несет ответственность как за результаты, полученные вследствие этого, так и за возможную порчу имущества, включая прибыли и убытки.

ООО "Ю-ПОЛ"

125040 Россия,

Москва, ул. Нижняя, д. 14, стр.1

www.u-pol.com

Т: +7 (495) 646 23 59

Ф: +7 (495) 785 56 66

russia.sales@u-pol.com