



RAPID ШПАТЛЕВКА БЫСТРОСОХНУЩАЯ

RS6101, RS6103

Версия: 2.0

Дата выпуска: 23/06/2018 Дата пересмотра: 14/10/2019 Отменяет: 23/06/2018



DRIVING SURFACE PERFECTION

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ШПАТЛЕВКА RAPID - это универсальная шпатлевка с инновационной ультра-быстрой технологией высыхания. Позволяет уменьшить временной цикл ремонта и увеличить пропускную способность кузовной мастерской.

- Высыхает в течение 10 минут.
- Подходит для среднего ремонта.
- Отличная адгезия к различным поверхностям.

Типичное применение

Идеально подходит для среднего и небольшого ремонта, где эффективность и производительность являются ключевыми.



РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Необходимые инструменты



Палитра для смешивания *Opion Board*, Шпатель *U-POL*, Обезжириватель *SYSTEM 20*, Абразивы *MAXIMUM*, Респиратор *MAXIMUM*, Малярный комбинезон *MAXIMUM*, Проявочное покрытие *GUIDE #7*

Подготовка поверхности



	Обезжириватель	Абразив
Голый металл	Очиститель на сольвентной основе S2001 быстрый/S2002 медленный	P80
Алюминий	Очиститель на сольвентной основе S2001 быстрый/S2002 медленный	P180
Гальваника	Очиститель на сольвентной основе S2001 быстрый/S2002 медленный	P180
Оригинальное ЛКП	Очиститель на сольвентной основе S2001 быстрый/S2002 медленный	P180
Шпатлевки	Очиститель на сольвентной основе S2001 быстрый/S2002 медленный	P80 - P180
Стеклопластики (GRP)	Очиститель на водной основе	P180

RAPID ШПАТЛЕВКА БЫСТРОСОХНУЩАЯ - это multifunctionальная шпатлевка, которая имеет превосходную адгезию к большинству материалов.

Для достижения наилучшего результата очень важна хорошая подготовка.

Очистите и обезжирьте поверхность, удалив грязь, масла, жиры и воск при помощи очистителей SYSTEM 20.

Отшлифуйте абразивной бумагой в зависимости от типа поверхности, указанной выше.

Повторно очистите, высушите и обезжирьте отшлифованную поверхность.

Нанесение



	10°C	20°C	30°C
Пропорция смешивания (Отвердитель):	3%	2%	1%
Время для нанесения:	6 - 7 минут	4 - 6 минут	4 - 5 минут
Время до шлифования:	10 - 15 минут	8 - 10 минут	10 минут

Максимальная глубина заполнения: 3 - 5 мм

ИК-сушка: 50 - 80 см, 80 °C, 5 минут

Не уменьшайте и не превышайте количество отвердителя, указанного в таблице.

Тщательно смешайте шпатлевку с отвердителем на палитре для смешивания (Opion Board).

Наносите с нажатием для снижения попадания воздуха.

Не рекомендуется наносить при температуре ниже 5°C.

Шлифование



Начало шлифования P80 - P120

Окончание шлифования P180 - P240

U-POL рекомендует использовать проявочное покрытие (GUIDE/AL) во время процесса шлифования для выявления неровностей.

ООО "Ю-ПОЛ"
125040 Россия,
Москва, ул. Нижняя, д. 14,
стр. 1
www.u-pol.com

Контакты в России
Т: +7 (495) 646 23 59
Ф: +7 (495) 785 56 66
russia@u-pol.com

Контакты в мире
Т: +44 (0)20 8492 5900
Ф: +44 (0)20 8150 5605
sales@u-pol.com

